

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 285 881 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
26.02.2003 Patentblatt 2003/09

(51) Int Cl.7: **C01G 25/02**

(21) Anmeldenummer: 02017476.9

(22) Anmeldetag: 05.08.2002

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

- Michael, Günther, Dr.
63791 Karlstein (DE)
- Deller, Klaus, Dr.
63512 Hainburg (DE)
- Hennig, Thomas, Dr.
63571 Gelnhausen (DE)
- Reinhart, Susanne
65934 Frankfurt (DE)
- Tietze, Andrea
60388 Frankfurt (DE)

(30) Priorität: 06.08.2001 DE 10138573


(71) Anmelder: Degussa AG
40474 Düsseldorf (DE)

(72) Erfinder:
• Katusic, Stipan
65779 Kelkheim (DE)

(54) **Nanoskaliges pyrogen hergestelltes Yttrium-Zirkon-Mischoxid**

(57) Nanoskaliges, pyrogen hergestelltes, Yttrium-Zirkon-Mischoxid, welches eine BET-Oberfläche zwischen 1 und 600 m²/g, einen Gesamtchloridgehalt von weniger als 0,05 Gew.-% und beim Lagern keine Um-

wandlung in die monokline Phase aufweist, wird hergestellt, indem man Yttrium- und Zirkon-Verbindungen zerstäubt und in einer Flamme umsetzt. Das Mischoxid kann als keramischer Grundstoff eingesetzt werden.



Figur 2

EP 1 285 881 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft nanoskaliges pyrogen hergestelltes Yttrium-Zirkon-Mischoxid, ein Verfahren zur seiner Herstellung, sowie seine Verwendung

[0002] Es ist bekannt, pyrogene Oxide sowie Mischoxide durch Flammenhydrolyse von verdampfbaren Metallchloriden, beziehungsweise Metalloidchloriden, zu erzeugen (Ullmanns Enzyklopädie der technischen Chemie, 4. Auflage, Band 21, Seite 44 (1982)).

[0003] Ferner ist ein Verfahren zur Herstellung von nanoskaligen pyrogen hergestellten Oxide und/oder Mischoxide von Metallen und/oder Metalloiden bekannt, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass man metallorganische und/oder metalloidorganische Stoffe, gegebenenfalls in einem Lösungsmittel gelöst, gegebenenfalls in einer Flamme, bei Temperaturen oberhalb von 200 °C in die Oxide umwandelt. Die Edukte können metalloid- und/oder metallorganische Reinstoffe oder beliebige Mischungen derselben darstellen oder als Lösungen in organischen Lösungsmitteln zum Einsatz kommen (EP 001 07 237.0-2111).

[0004] Nach diesem Verfahren hergestelltes Zirkonoxid hat den Nachteil, dass sich die ursprüngliche tetragonale Phase schon beim normalen Lagern bereits nach einem Monat in die monokline Phase umlagert. Diese Umwandlung geht mit einer Volumenausdehnung parallel. Da Formkörper bei diesem Prozess zerstört werden, scheidet die Verwendung dieser Produkte in keramischen Anwendungen aus.

[0005] Es besteht somit die Aufgabe nanoskaliges pyrogen hergestelltes Zirkonoxid herzustellen, welches diese Nachteile nicht aufweist.

[0006] Gegenstand der Erfindung ist nanoskaliges, pyrogen hergestelltes Yttrium-Zirkon-Mischoxid, welches eine BET-Oberfläche zwischen 1 und 600 m²/g und einen Gesamtchloridgehalt von weniger als 0,05 Gew.-%, vorzugsweise weniger als 0,02 Gew.-%, und beim Lagern bei Raumtemperatur und selbst beim Glühen (ca. 1000°C) keine Umwandlung in die monokline Phase aufweist.

[0007] Das erfindungsgemäße Yttrium-Zirkon-Mischoxid weist eine stabile tetragonale Phase auf.

[0008] Unter nanoskaligen Yttrium-Zirkon-Mischoxiden werden solche mit einer Teilchengröße von gleich oder kleiner 100 nanometer verstanden.

[0009] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung des nanoskaligen pyrogen hergestellten Yttrium-Zirkon-Mischoxides, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass man Yttrium-Verbindungen und Zirkon-Verbindungen gegebenenfalls in einem Lösungsmittel gelöst oder dispergiert, zerstäubt und in einer Flamme, vorzugsweise einer Knallgasflamme, bei Temperaturen oberhalb 200 °C in das Yttrium-Zirkon-Mischoxid umwandelt.

[0010] Das erfindungsgemäße Verfahren ist schematisch in Figur 1 dargestellt.

[0011] Geeignete Verbindungen des Yttriums und des Zirkons können in flüssiger Form als sehr fein verteiltes Spray einem Hochtemperatur-Reaktionsraum zugeführt werden, wobei in dem Hochtemperatur-Reaktionsraum, der vorzugsweise als geschlossenes Strömungsrohr ausgebildet ist, bei Temperaturen oberhalb von 200 °C die Partikelbildung erfolgen kann, wobei als Trägergas dem Hochtemperatur-Reaktionsraum inerte oder reaktive Gase zusätzlich zugeführt werden können und die Gewinnung der Pulver durch bekannte Methoden der Gas-Feststofftrennung mittels Filter, Zyklon, Wäscher oder anderen geeigneten Abscheidern erfolgen kann.

[0012] Hierzu können Lösungen von metallorganischen und/oder metalloid-organischen Stoffen (Precursor) in organischen Lösungsmitteln oder auch die reinen Stoffe (Precursor), gegebenenfalls in einer Flamme, bei höheren Temperaturen, gegebenenfalls oberhalb 200 °C, zu den Oxiden umgewandelt werden.

[0013] Als Precursor können Verbindungen des Typs MeR eingesetzt werden, wobei R einen organischen Rest, wie beispielsweise Methyl, Ethyl, Propyl, Butyl, oder die entsprechende Alkoxyvarianten oder auch ein Nitration darstellt.

[0014] Als Lösungsmittel können organische Lösungsmittel, wie Alkohole, wie zum Beispiel Propanol, n-Butanol, isoPropanol, und/oder Wasser eingesetzt werden.

[0015] Das Zirkon kann weiterhin in Form einer wässrigen Dispersion des Zirkondioxides der Flamme zugeführt werden.

[0016] Der Precursor kann mit einem Druck von 1 bis 10000 bar, bevorzugt von 2 bis 100 bar zugeführt werden.

[0017] Die Zerstäubung des Precursors kann mittels Ultraschallvernebler durchgeführt werden.

[0018] Die Temperatur kann mindestens 200 °C für amorphe Teilchen und kompakte Kugeln betragen.

[0019] Bei einer Temperatur von 1800 °C bis 2400 °C können feine Teilchen erzielt werden.

[0020] Ein Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens ist, dass die Precursor nicht gasförmig, sondern flüssig in die Brennkammer eingeführt werden können. Dabei kann durch mindestens eine Einstoffdüse bei Drücken bis zu 10000 bar ein sehr feines Tropfenspray (mittlere Tropfengröße je nach Druck in der Düse zwischen <1-500 µm) erzeugt werden, welches dann verbrennt und dabei das Yttrium-Zirkon-Mischoxid als Feststoff erzeugt.

[0021] Weiterhin kann mindestens eine Zweistoffdüse bei Drücken bis zu 100 bar eingesetzt werden.

[0022] Die Tropfenerzeugung kann durch Verwendung einer oder mehrerer Zweistoffdüsen erfolgen, wobei das bei der Zweistoffzerstäubung eingesetzte Gas reaktiv oder inert sein kann.

[0023] Bei Verwendung einer Zweistoffdüse ergibt sich der Vorteil, dass die Tropfen mit einem Gasstrahl erzeugt

werden. Dieser Gasstrahl kann Sauerstoff oder Stickstoff enthalten. Dadurch kann eine sehr intensive Vermischung der Oxidationsmittel mit dem Precursor erreicht werden. Es ist auch eine zusätzliche Brennstoffzufuhr in unmittelbarer Umgebung der Tropfen möglich, falls der Precursor nicht reaktiv, beziehungsweise der Dampfdruck des Precursor nicht hoch genug ist, um eine schnelle Reaktion zu gewährleisten.

[0024] Durch die Verwendung von metallorganischen Precursoren in Lösungsmitteln können homogene Lösungsmittelgemische aus verschiedenen Verbindungen der Formel MeR (Precursor) in beliebigen Konzentrationsverhältnissen einfach hergestellt und bevorzugt in flüssiger Form einer Flamme zugeführt werden, um die entsprechenden chloridarmen pyrogenen Mischoxide zu erhalten. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren werden Yttrium-Zirkon-Mischoxide, die vorher wegen stark unterschiedlichem Verdampfungsverhalten der Rohstoffe schlecht, beziehungsweise nicht synthetisierbar waren, leicht zugänglich.

[0025] Ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens ist, dass man den flüssigen Precursor nicht nur mit anderen flüssigen Precursoren mischen kann, sondern gegebenenfalls auch feine Partikel, wie zum Beispiel pyrogene Oxide, wie Zirkonoxid in dem Precursor dispergieren und dadurch bei der Reaktion ein Coating der in dem Precursor dispergierten Partikeln erhalten kann.

[0026] Die Umsetzung der Precursor zu den Oxiden kann bevorzugt in einer Knallgasflamme erfolgen. Außer Wasserstoff können weitere brennbare Gase, wie beispielsweise Methan, Propan, Ethan, eingesetzt werden.

[0027] Da die metallorganischen Precursoren selbst einen guten Brennstoff darstellen, ist ein weiterer Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens darin begründet, dass man auf die Stützflamme gänzlich verzichten und somit beispielsweise Wasserstoff als teuren Rohstoff einsparen kann.

[0028] Ferner ist durch Variation der Luftmenge (für die Verbrennung) und/oder durch Variation der Düsenparameter eine Einflussnahme auf die Oxideigenschaften, beispielsweise auf die BET-Oberfläche, möglich.

[0029] Das erfindungsgemäße pyrogen hergestellte Yttrium-Zirkon-Mischoxid kann als Füllstoff, als Trägermaterial, als katalytisch aktive Substanz, als Ausgangsmaterial zur Herstellung von Dispersionen, als Poliermaterial zum Polieren von Metall-, beziehungsweise Siliziumscheiben in der Elektronikindustrie (CMP-Anwendung), als keramischer Grundstoff für Gassensoren oder in der Brennstoffzelle beziehungsweise als Dentalwerkstoff oder zur Herstellung von Membranen, in der Kosmetikindustrie, als Additiv in der Silikon- und Kautschukindustrie, zur Einstellung der Rheologie von flüssigen Systemen, zur Hitzeschutzstabilisierung, in der Lackindustrie, als Farbpigment, als Wärmedämmmaterial, als Antiblockdingmittel verwendet werden.

Beispiele

[0030] Als Zirkon-Precursoren werden $\text{Zr}(\text{NO}_3)_4$, $\text{Zr}(\text{O-n-C}_3\text{H}_7)_4$ oder Zirkonoxid-Sol in einer Wasserstoffflamme entsprechend dem Verfahren wie in EP 001 07 237.0-2111 beschrieben umgesetzt.

[0031] Die erfindungsgemäß verwendbare Brenneranordnung ist in Figur 2 schematisch dargestellt.

[0032] Die Lösungen mit den Zr-Precursoren und Y-Precursoren gemäß Tabelle 1 werden unter Stickstoffdruck mit Hilfe der Düse in das Reaktionsrohr verstäubt. Hier brennt eine Knallgasflamme aus Wasserstoff und Luft. Die Temperatur 0,5 m unterhalb der Flamme beträgt 800 bis 1000 °C. Das erhaltene Yttrium-Zirkon-Mischoxid wird in Filtern abgeschieden.

[0033] Die erhaltenen Produkte weisen die in der Tabelle 2 aufgeführten Daten auf.

Tabelle 1


Beispiel	Zr-Precursor Gew.-%	Lösungsmittel für Zr-Precursor	Y-Precursor-Lösung Gew.-%	Lösungsmittel für Y-Precursor	Düse
1	$\text{Zr}(\text{NO}_3)_4$ 15 %	H_2O	$\text{Y}(\text{NO}_3)_3$ 10%	H_2O	2-Stoff
2	ZrO_2 30 %	H_2O	$\text{Y}(\text{NO}_3)_3$ 10%	$\text{H}_2\text{O}/\text{n-Propanol}$	2-Stoff
3	$\text{Zr}(\text{O-n-C}_3\text{H}_7)_4$ 74 %	n-Propanol	$\text{Y}(\text{NO}_3)_3$ 10%	n-Propanol	2-Stoff
4	$\text{Zr}(\text{O-n-C}_3\text{H}_7)_4$ 74 %	n-Propanol	$\text{Y}(\text{NO}_3)_3$ 10%	H_2O	3-Stoff
5	$\text{Zr}(\text{O-n-C}_3\text{H}_7)_4$ 74 %	n-Propanol	$\text{Y}(\text{NO}_3)_3$ 10%	Methanol	3-Stoff

Tabelle 2


Beispiel	BET m ² /g a) RT b) 800°C	Phase a) RT b) 900°C während zwei Stunden	Y ₂ O ₃ Gew.-%, bezogen auf das gesamte Mischoxid	Teilchengröße nm (TEM)	Cl-Gehalt %
1	a) 11 b) 8,4	a) tetragonal b) tetragonal	3,5	50	0,02
2	a) 2,4	a) tetragonal	5,9		0,01
3	a) 60 b) 29	a) tetragonal b) tetragonal	3,0	12	0,02
4	a) 43 b) 31	a) tetragonal b) tetragonal	5,7	20	0,01
5	a) 68 b) 42	a) tetragonal b) tetragonal	5,3	14	0,01

Patentansprüche

1. Nanoskaliges, pyrogen hergestelltes, Yttrium-Zirkon-Mischoxid, welches eine BET-Oberfläche zwischen 1 und 600 m²/g und einen Gesamtchlorid von weniger als 0,05 Gew.-% und beim Lagern bei Raumtemperatur und selbst beim Glühen keine Umwandlung in die monokline Phase aufweist.
2. Verfahren zur Herstellung des nanoskaligen, pyrogen hergestellten, Yttrium-Zirkon-Mischoxides gemäß Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** man Yttrium-Verbindungen und Zirkon-Verbindungen gegebenenfalls in einem Lösungsmittel löst oder dispergiert, zerstäubt und in einer Flamme bei Temperaturen oberhalb von 200 °C in das Yttrium-Zirkon-Mischoxid umwandelt.
3. Verwendung des Yttrium-Zirkon-Mischoxides gemäß Anspruch 1, als Füllstoff, als Trägermaterial, als katalytisch aktive Substanz, als Ausgangsmaterial zur Herstellung von Dispersionen, als Poliematerial zum Polieren von Metall-, beziehungsweise Siliziumscheiben in der Elektronikindustrie (CMP-Anwendung), als keramischen Grundstoff für Gassensoren oder in der Brennstoffzelle beziehungsweise als Dentalwerkstoff oder zur Herstellung von Membranen, in der Kosmetikindustrie, als Additiv in der Silikon- und Kautschukindustrie, zur Einstellung der Rheologie von flüssigem Systemen, zur Hitzeschutzstabilisierung, in der Lackindustrie, als Farbpigment, als Wärmedämmmaterial, als Antiblocking-Mittel.



Figur 1



Figur 2



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 02 01 7476

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	JUAREZ R E ET AL: "Synthesis of nanocrystalline zirconia powders for TZP ceramics by a nitrate-citrate combustion route" JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, BARKING, ESSEX, GB, Bd. 20, Nr. 2, Februar 2000 (2000-02), Seiten 133-138, XP004244435 ISSN: 0955-2219 * Seite 134, Spalte 1, Absatz 2 * * Seite 136, Spalte 2, Absatz 2 *	1-3	C01G25/02
X	GRABIS J ET AL: "PREPARATION OF NANOCRYSTALLINE YSZ POWDERS BY THE PLASMA TECHNIQUE" JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, CHAPMAN AND HALL LTD. LONDON, GB, Bd. 33, Nr. 3, 1. Februar 1998 (1998-02-01), Seiten 723-728, XP000733022 ISSN: 0022-2461 * Seite 723, Spalte 2 * * Seite 726, Spalte 1, Absätze 3,5 * * Seite 727, Spalte 2, Absatz 2 *	1-3	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7) C01G
X	US 5 599 511 A (HELBLE JOSEPH J ET AL) 4. Februar 1997 (1997-02-04) * Spalte 5, Zeile 62 - Spalte 6, Zeile 15 * * Spalte 8, Zeile 38-65 *	1-3	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort MÜNCHEN		Abschlußdatum der Recherche 8. November 2002	Prüfer Besana, S
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1503 03.82 (P04C03)



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 02 01 7476

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
X	US 5 358 695 A (HELBLE JOSEPH J ET AL) 25. Oktober 1994 (1994-10-25) * Spalte 2, Zeile 39-68 * * Spalte 4, Zeile 31-57 * * Spalte 6, Zeile 16-18 * * Spalte 6, Zeile 48-52 * * Beispiel 4 *	1-3	
A	EP 0 241 647 A (DEGUSSA) 21. Oktober 1987 (1987-10-21) * Seite 2, Zeile 38-43 * * Seite 3, Zeile 30-42 * * Beispiel 2 *	1-3	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
Rechenort MÜNCHEN		Abschlußdatum der Recherche 8. November 2002	Prüfer Besana, S
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 09.02 (F04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 02 01 7476

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

08-11-2002

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 5599511 A	04-02-1997	US 5447708 A	05-09-1995
		US 5358695 A	25-10-1994
		AU 6909694 A	12-12-1994
		CA 2160367 A1	24-11-1994
		DE 69402416 D1	07-05-1997
		DE 69402416 T2	27-11-1997
		EP 0697995 A1	28-02-1996
		JP 8510203 T	29-10-1996
		WO 9426657 A1	24-11-1994
		AU 6125694 A	15-08-1994
		CA 2153048 A1	04-08-1994
		DE 69401001 D1	09-01-1997
		EP 0680454 A1	08-11-1995
		JP 8506080 T	02-07-1996
		WO 9416989 A1	04-08-1994
US 5358695 A	25-10-1994	AU 6125694 A	15-08-1994
		CA 2153048 A1	04-08-1994
		DE 69401001 D1	09-01-1997
		EP 0680454 A1	08-11-1995
		JP 8506080 T	02-07-1996
		US 5447708 A	05-09-1995
		WO 9416989 A1	04-08-1994
		US 5599511 A	04-02-1997
EP 0241647 A	21-10-1987	DE 3611449 A1	15-10-1987
		AU 6595490 A	31-01-1991
		AU 605143 B2	10-01-1991
		AU 7093987 A	08-10-1987
		EP 0241647 A2	21-10-1987
		JP 62260721 A	13-11-1987

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82